

## Información del producto



### Sulfonato de calcio EP # 2 Grasa

Sulfonato de calcio Base  
Resistente al agua y una excelente protección de óxido  
Alto punto de la gota Adecuado para aplicaciones de alta temperatura

---

#### DESCRIPCIÓN

Syngard™ El sulfonato de calcio EP 2 Grasa es extremo alto rendimiento grasa de la presión que exhiben resistencia de la película excepcional y resistencia a ambientes corrosivos del agua salada. Con una carga Timken OK de 65 lbs.

Syngard™ El sulfonato de calcio EP 2 Grasa se recomienda para la mayoría aplicaciones severas en la industria. Es particularmente adecuado para rodamientos de alta velocidad y sistemas de lubricación centralizados. Que presenta una excelente repelencia al agua, resistencia a la oxidación y una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.

---

#### APLICACIÓN

Syngard™ El sulfonato de calcio EP 2 Grasa se recomienda para su uso en automoción, así como las aplicaciones de presión extrema en la construcción, la minería, la agricultura, la explotación forestal y las industrias de acarreo y en cualquier lugar en donde se requiere una cizalla estable, llevar de la carga alta de grasa resistente a la corrosión.

---

#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento en situaciones de carga.
- Protege a los equipos de la herrumbre
- No gotea a cabo en condiciones de funcionamiento
- Extraordinario rendimiento a altas temperaturas
- Protege a los equipos de la oxidación bajo ingreso húmedo y condiciones húmedas

---

#### ACTUACIÓN

Calificación NLGI GC-LB de Automoción Chasis y Uso de rodamiento

---



MARTIN LUBRICANTS; A Division of Martin Operating Partnership L.P  
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ [www.martinlubricants.com](http://www.martinlubricants.com)

## Información del producto

---

PROPIEDADES TÍPICAS	Método	Típico
Espesante		Complejo de sulfonato de calcio
Grado NLGI		2
Textura	visual	Suave
Color, Observado		Verde
Penetración trabajado	D-217	265-295
Punto de goteo, °C. (°F)	D-2265	288 (550) Min.
Rueda de fuga de cojinete, gm	D-1263	5.0 Max
Lavado por agua @ 79,4°C,% en peso	D-1264	3.0
Carga de soldadura, en kg	D-2596	620
Índice de carga de desgaste	D-2596	65
Timken, lb	D-2509	65
Martin Lubricants Número de artículo		501716
Código MSP		NLG-1603

---

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para una cualificación adicional, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos.

Información sobre salud y seguridad: Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.

SynGard™ y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTS; A Division of Martin Operating Partnership L.P  
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ [www.martinlubricants.com](http://www.martinlubricants.com)